

## ВНУТРЕННИЕ И НАРУЖНЫЕ РАБОТЫ

### ИНСТРУМЕНТЫ



### ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА



### ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ РАСТВОРА



### ТОЛЩИНА СЛОЯ



### ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ



### ВОЗМОЖНОСТЬ ШЛИФОВАНИЯ ЧЕРЕЗ



Толщина слоя	Площадь покрытия
1 мм	до 25 м <sup>2</sup>
3 мм	до 8,3 м <sup>2</sup>
5 мм	до 5 м <sup>2</sup>

## РЕКОМЕНДАЦИИ

Перед нанесением шпаклевки обработайте основание грунтом АХТОН:



ГРУНТ ДЛЯ ОТДЕЛКИ СТРОИТЕЛЬНЫМИ СМЕСЯМИ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 10 л

## Шпаклевка цементная АХТОН

Для окончательного выравнивания оснований под последующую отделку декоративными покрытиями (покраску, нанесение декоративной штукатурки). Для выравнивания слоем до 5 мм. Для заделки локальных углублений, выбоин, трещин, раковин глубиной до 6 мм, заделки швов и стыков бетонных плит слоем до 8 мм. Все технические характеристики указаны для слоя до 5 мм. Для внутренних и наружных работ: фасадов, цоколей, а также стен, потолков в сухих, во влажных и неотапливаемых помещениях. Может наноситься как ручным, так и машинным способом.

### ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

#### ■ ЭТАП 1. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Подходит для бетонных и цементно-песчаных оснований. Поверхность основания очистить от грязи, масел, жиров, масляных и эмульсионных красок (1). Осыпающиеся и непрочные участки должны быть удалены. «Возраст» цементно-песчаного основания – не менее 28 суток, а бетонного – не менее 3-х месяцев.

Перед проведением работ основание обработать грунтовкой. Тип грунтовки, а также количество слоев нанесения выбираются в зависимости от впитываемости основания (2).



#### ■ ЭТАП 2. ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА

Сухую смесь высыпать в емкость с чистой водой из расчета 1 кг сухой смеси на 0,44 - 0,45 л воды (3). Тщательно размешать до получения однородной пластичной массы ручным (4а) или механизированным способом (4б). Полученный раствор выдержать 5 минут и снова перемешать.

**Важно!** Приготовленный раствор рекомендуется использовать в течение 3 часов.

#### ■ ЭТАП 3. ПРИМЕНЕНИЕ

Готовый раствор нанести на предварительно подготовленную поверхность металлическим шпателем и разровнять слоем от 0,3 мм до 5 мм (5). При выравнивании в несколько слоев, перед нанесением следующего слоя шпаклевки надо убедиться в том, что предыдущий полностью затвердел и высох. При фасадных работах свежешпаклеванную поверхность следует в течение трех суток защищать от осадков, а также от чрезмерного пересыхания и охлаждения. Не следует начинать отделочные работы в дождь или при сильном ветре.

Дефекты разравнивания можно исправлять с помощью абразивного материала после высыхания поверхности (через 24 часа) (в зависимости от толщины слоя) (6).

### СОСТАВ

Цемент, фракционированный кварцевый песок и модифицирующие добавки.

### РАСХОД

Средний расход сухой смеси при толщине слоя 1 мм 1,3 кг/м<sup>2</sup>.

**Важно!** Реальный расход зависит от степени ровности основания.

### МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Смесь содержит цемент. Беречь от детей. При попадании смеси в глаза немедленно промыть большим количеством воды и при необходимости обратиться к врачу. Не токсична.

### УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Крафт-мешок 25 кг. Гарантийный срок хранения в закрытой упаковке в сухом помещении 12 месяцев с момента изготовления.