ООО "Егорьевский Завод РТИ"
140300, Моск. область г. Егорьевск ул. Ленинская, д. 2
04.08 2016 г.
ОТК (цех РТИ)
подпись

ООО «Егорьевский Завод РТИ»
г. Егорьевск ул. Ленинская 2
тел. 8(49640)37776; 40311; 47644

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 8/14

Кошма асбестовая

Партия 1 Дата испытания 04.08.2016 Размер ~~1,5×2,0~~ 1,5×1,5=20кв.м Количество ~~150 кв.м.~~

Результаты физико-механических испытаний

№ п/п	Наименование испытаний	Нормы по ТУ	Результаты испытаний
1.	Ширина, мм	1550±20	1550
2.	Поверхностная плотность, г/м2	520±50	507
3.	Толщина, мм	1 1,0 -0,2	1,0
4.	Число петель на 50 мм по длине	33±2	33
5.	Число петель на 50 мм по ширине	20±1	20
6.	Разрывная нагрузка по длине, Н (кгс)не менее: по длине по ширине	180(18,0) 90 (9,0)	285 (28,5) 224 (22,4)
7.	Потеря массовой доли вещества при прокаливании. % не более	24,0	16,5

Заключение ОТК о качестве: По внешнему виду и результатам физико-механических испытаний соответствует ТУ 38114293-85 , и подлежит отправке потребителю.