

Серия BIO. Защита от микробиологического поражения

GREENWOOD BIO

АНТИСЕПТИК

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

B

Для хранения лесоматериалов в условиях повышенной влажности

Предназначен для предотвращения инфицирования и сохранения эксплуатационных свойств свежеспиленной и свежесрубленной древесины на период атмосферной сушки, хранения и транспортирования на лесозаготовительных производствах. Рекомендуется для обработки лесоматериалов в климатических поясах с повышенной атмосферной влажностью, а также в осенне-весенние сезоны в условиях интенсивных осадков.

Жидкое специализированное средство на основе смесевой композиции органических биоцидов. Обладает антисептической активностью широкого спектра действия. Обеспечивает усиленную защиту лесоматериалов от поражения биологическими разрушителями в условиях нормальной и повышенной влажности.

Предотвращает развитие спор плесневых, деревоокрашивающих и древоразрушающих грибов. Уничтожает яйца, личинки и взрослых особей насекомых древоточцев, препятствуя образованию червоточин и разрушению структурных элементов древесины.

Не окрашивает древесину и не влияет на ее физико-механические свойства. Биоразлагаемо. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.



СРОК ЗАЩИТЫ: до 10 месяцев.

СОСТАВ: смесевая композиция органических биоцидов, ЧАС, соли кислот, функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептическую обработку объектов защиты проводить при температуре воздуха не ниже +2 °С. Очистить обрабатываемые поверхности от грязи, смолы. При наличии грибковых поражений древесину предварительно обработать отбеливателем **GREENWOOD EXT-I**. Приготовить рабочий раствор в соотношении 1:15 (1 л антисептика/ 14 л воды).

Обработку древесины в промышленных условиях рекомендуется проводить методом погружения. Время обработки в растворе от 30 до 60 секунд. Для обработки материалов после распиловки более 12 часов назад время погружения увеличить до 2-3 минут.

При обработке методом распыления раствор равномерно нанести на всю поверхность до полного смачивания. Для фиксации средства, обработанную древесину защитить от попадания влаги и оставить до полного высыхания не менее чем на 24 часа.

НОРМА РАСХОДА: 200 мл/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды		
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF	
КОНЦЕНТРАТ 1:15	5	GWB-BK/05	4			4603775011248	46037750112488	
	10	GWB-BK/10	-			4603775011255	46037750112556	
	200	GWB-BK/200	-			4603775012184	46037750121848	
	1000	GWB-BK/1000	-			4603775012191	46037750121916	