

Серия BIO. Защита от микробиологического поражения

GREENWOOD BIO

АНТИСЕПТИК, ГРУНТОВКА

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

D

ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ

Предназначен для защиты древесины лиственных и хвойных пород от воздействия биологических разрушителей. Рекомендуется для обработки деревянных элементов зданий на этапе строительства и в процессе эксплуатации: бревенчатых стен, междуэтажных перекрытий, потолочных балок, несущих конструкций, окон, дверных блоков, полов.

Жидкое универсальное средство на основе смесевой композиции органических биоцидов. Обладает антисептической активностью широкого спектра действия. Предотвращает развитие спор плесневых, деревоокрашивающих и деструктивных грибов. Уничтожает яйца, личинки и взрослых особей насекомых-древоточцев, препятствуя образованию червоточин и разрушению структурных элементов древесины. Выполняет функции грунтовочного покрытия – выравнивает поверхность, увеличивает адгезию с лакокрасочными материалами. Не окрашивает древесину и не влияет на ее физико-механические свойства. Биоразлагаемо. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.



СРОК ЗАЩИТЫ: до 15 лет.

СОСТАВ: смесевая композиция органических биоцидов, сим-триазин, КПАВ, функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 24 месяца с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептическую обработку объектов защиты проводить при температуре воздуха не ниже +1°C. Обрабатываемые поверхности очистить от видимых загрязнений.

При наличии грибковых поражений древесину предварительно обработать отбеливателем **GREENWOOD EXT-I**. При использовании концентрата приготовить рабочий раствор путем смешения средства с водой в соотношении 1:30 (1 л антисептика / 29 л воды). Раствор наносить обильно и равномерно на всю поверхность с использованием краскопульта / валика с синтетическим ворсом / кисти. Обработку большого количества древесины рекомендуется проводить методом погружения древесины в емкость с раствором. Время обработки в растворе от 30 до 60 секунд.

Для фиксации средства, обработанную древесину защитить от попадания влаги и оставить до полного высыхания не менее чем на 24 часа.

НОРМА РАСХОДА: 50–200 мл/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды	
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF
КОНЦЕНТРАТ 1:30	1	GWB-DK/01	12			4603775011316	46037750113164
	5	GWB-DK/05	4			4603775011323	46037750113232
ГОТОВЫЙ РАСТВОР	5	GWB-DS/05	4			4603775012115	46037750121152
	20	GWB-DS/20	-			4603775012122	46037750121220