

Серия BIO. Защита от микробиологического поражения

GREENWOOD BIO

АНТИСЕПТИК, КОНСЕРВАНТ, ГРУНТОВКА

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

G

ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Предназначен для обработки наружных поверхностей сооружений, конструкций, гражданских зданий, включая малоэтажные дома, изготовленных из древесины лиственных и хвойных пород деревьев и материалов на их основе.

Жидкое универсальное средство на основе смесевой композиции органических биоцидов. Обладает антисептической активностью широкого спектра действия. Обеспечивает комплексную защиту древесины от поражения биологическими разрушителями на длительный срок. Предотвращает развитие спор плесневых, дереворазрушающих и дрворазрушающих грибов. Уничтожает яйца, личинки и взрослых особей насекомых древоточцев, препятствуя образованию червоточин и разрушению структурных элементов древесины. Выполняет функции грунтовочного покрытия – выравнивает поверхность, увеличивает адгезию с лакокрасочными материалами. Не окрашивает древесину и не влияет на ее физико-механические свойства. Биоразлагаемо. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.



СРОК ЗАЩИТЫ: до 30 лет.

СОСТАВ: смесевая композиция органических биоцидов, производные ароматических углеводов, стабилизатор, функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 36 месяцев с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептическую обработку объектов защиты проводить при температуре воздуха не ниже +5°C. Обрабатываемые поверхности очистить от видимых загрязнений.

При наличии грибковых поражений древесину предварительно обработать отбеливателем **GREENWOOD EXT-I**. При использовании концентрата приготовить рабочий раствор путем смешения средства с водой в соотношении 1:20 (1 л антисептика / 19 л воды). Раствор наносить в 2 слоя равномерно на всю поверхность с использованием краскопульта / валика с синтетическим ворсом / кисти. Обработку большого количества древесины рекомендуется проводить методом погружения древесины в емкость с раствором. Время обработки в растворе от 30 до 60 секунд. Для фиксации средства, обработанную древесину защитить от попадания влаги и оставить до полного высыхания не менее чем на 24 часа.

НОРМА РАСХОДА: 200–250 мл/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды	
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF
КОНЦЕНТРАТ 1:20	1	GWB-GK/01	12			4603775011408	46037750114086
	5	GWB-GK/05	4			4603775011415	46037750114154
	20	GWB-GK/20	-			4603775011422	46037750114222
ГОТОВЫЙ РАСТВОР	5	GWB-GS/05	4			4603775011439	46037750114390
	10	GWB-GS/10	-			4603775011446	46037750114468
	20	GWB-GS/20	-			4603775011453	46037750114536