


Серия BIO. Защита от микробиологического поражения

GREENWOOD BIO

АНТИСЕПТИК, КОНСЕРВАНТ-ГРУНТОВКА
ТРУДНОВЫМЫВАЕМЫЙ

НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ



ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И НАРУЖНЫХ РАБОТ

Предназначен для долгосрочной защиты лиственных и хвойных пород древесины от поражения биологическими разрушителями. Рекомендуется для обработки конструкций и построек, эксплуатирующихся на открытом воздухе в условиях слабого или умеренного вымывания, а также внутренних элементов строений: стен, междуэтажных перекрытий, потолочных балок, несущих конструкций, окон, дверных блоков, полов.

Жидкое антисептическое средство – консервант на основе смеси органических биоцидов. Обладает антисептической активностью широкого спектра действия. Предотвращает развитие спор плесневых, деревоокрашивающих и древоразрушающих грибов. Уничтожает яйца, личинки и взрослых особей насекомых-древоточцев. Выполняет функции грунтовочного покрытия – выравнивает поверхность, увеличивает адгезию с лакокрасочными материалами. Сохраняет высокую эффективность в течение длительного времени. В зависимости от породы древесины может тонировать поверхности в зеленый цвет. Замерзает. После размораживания сохраняет свои свойства.



СРОК ЗАЩИТЫ: до 35 лет.

СОСТАВ: синергическая смесь комплексных соединений меди и функциональные добавки, очищенная вода.

ХРАНЕНИЕ

Срок годности 60 месяцев с даты изготовления. Хранить в плотно закрытой таре, не допускать воздействия прямых солнечных лучей. Пожаровзрывобезопасен. Беречь от детей!

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Антисептическую обработку объектов защиты проводить при температуре воздуха не ниже +1 °С. Обрабатываемые поверхности очистить от видимых загрязнений. При наличии грибковых поражений древесину предварительно обработать отбеливателем **GREENWOOD EXT-I**. При использовании концентрата приготовить рабочий раствор путем смешения средства с водой в соотношении 1:10 (1 л антисептика / 9 л воды). Раствор наносить обильно и равномерно на всю поверхность с использованием краскопульта/ валика с синтетическим ворсом/ кисти. Обработку большого количества древесины рекомендуется проводить методом погружения древесины в емкость с раствором. Время обработки в растворе от 30 до 60 секунд. Для фиксации средства, обработанную древесину защитить от попадания влаги и оставить до полного высыхания не менее чем на 24 часа.

НОРМА РАСХОДА: 150-200 мл/м².

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Опасно! Избегать проглатывания, вдыхания при распылении, попадания в глаза и на кожу. Использовать резиновые перчатки, защитные очки, респиратор и спецодежду. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, обратиться к врачу.



Тип средства	Тара, л	Артикул	Отгрузочная информация			Штрих-коды		
			В коробке, шт.	Вес брутто, кг	Габариты, мм	EAN	ITF	
КОНЦЕНТРАТ 1:10	1	GWB-KK/01	12			4603775011545	46037750115458	
	5	GWB-KK/05	4			4603775011552	46037750115526	
	20	GWB-KK/20	–			4603775011569	46037750115694	