

# НОРМЫ ПОРОКОВ ПО СОРТАМ РБД (рейки, бруски, доски) СТРОГАНАЯ ПРОДУКЦИЯ И НЕСТРОГАНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

## 1. Влажность изделий:

- для строганых и нестроганых изделий РБД (рейки, бруски, доски) из лиственницы: не более 18%;

## 1. Отклонения от номинальных размеров для РБД изделий не должны быть более, мм:

- по длине:
  - строганая продукция -  $-5/+25$  мм;
  - нестроганая продукция -  $-10/+30$  мм;
- по ширине -  $\pm 1,0$  (нестроганая продукция -  $\pm 3$  мм);
- по толщине -  $\pm 1,0$  (нестроганая продукция -  $\pm 3$  мм).

## ПРИМЕЧАНИЯ:

1). Для строганной продукции РБД 3 стороны являются лицевыми – оценка пороков производится по лицевым сторонам, для нестроганой продукции оценку пороков проводят по всем сторонам.

2). Допускается наличие до 5% смежных сортов.

3). Торцы РБД должны иметь аккуратный внешний вид, торцованы под углом  $90^{\circ} \pm 2^{\circ}$ .

4) Сращивание в РБД не допускается.

5). Указания нормированного значения параметров на погонный метр следует принимать в перерасчете на общую длину изделия (пример, если допускается не более 2 сучков на погонный метр и длина изделия 3 метра, то в общей сложности на изделия данного типа допускается не более 6 сучков данного вида, при большем количестве изделие считается несоответствующим сорту по данному параметру).

# НОРМЫ ПОРОКОВ ПО СОРТАМ РБД (РЕЙКИ, БРУСКИ, ДОСКИ) СТРОГАНАЯ И НЕСТРОГАНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТВЕННОЙ

<i>Наименование пороков</i>		<i>СТРОГАНАЯ</i>	<i>НЕСТРОГАНАЯ</i>
<b>1. СУЧКИ:</b>			
<b>1.1 здоровые сросшиеся, в том числе с трещинами</b>		допускаются целые; разрушенные здоровые сучки (с отсутствием части площади поверхности) не допускаются	допускаются целые; разрушенные здоровые сучки (с отсутствием части площади поверхности) не допускаются
<b>1.2 здоровые частично сросшиеся, в том числе с трещинами</b>		допускаются целые; разрушенные здоровые частично сросшиеся сучки (с отсутствием части площади поверхности) не допускаются	допускаются целые; разрушенные здоровые частично сросшиеся сучки (с отсутствием части площади поверхности) не допускаются
<b>1.3 здоровые несросшиеся (могут выпасть при использовании)</b>		допускаются целые диаметром до 1/3 ширины изделия (но не более 50 мм); разрушенные несросшиеся сучки (с отсутствием части площади поверхности) не допускаются	допускаются целые диаметром до 1/4 ширины изделия; разрушенные несросшиеся сучки (с отсутствием части площади поверхности) не допускаются
<b>1.4 тёмные (крепкие)</b>		допускаются; разрушения на сучке с образованием сквозного отверстия не допускаются	допускаются; разрушенные сучки (с отсутствием части площади поверхности) не допускаются

# НОРМЫ ПОРОКОВ ПО СОРТАМ РБД (РЕЙКИ, БРУСКИ, ДОСКИ) СТРОГАНАЯ И НЕСТРОГАНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТВЕННОЙ

<i>Наименование пороков</i>		<i>СТРОГАНАЯ</i>	<i>НЕСТРОГАНАЯ</i>
<b>1. СУЧКИ:</b>			
<b>1.5 сучки булавочные – диаметр до 5 мм</b>		допускаются	допускаются
<b>1.6 выпадающие сучки и/или отверстия от выпавших сучков</b>		сквозные не допускаются, допускаются кромочные, диаметром не больше 1/5 толщины изделия	сквозные не допускаются, допускаются кромочные, диаметром не больше 1/5 толщины изделия
<b>1.7 гнилые, загнившие, табачные сучки</b>		допускаются диаметром до 10 мм не более 1 шт. на пог. м	допускаются диаметром до 10 мм не более 1 шт. на пог. м

## НОРМЫ ПОРОКОВ ПО СОРТАМ РБД (РЕЙКИ, БРУСКИ, ДОСКИ) СТРОГАНАЯ И НЕСТРОГАНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТВЕННОЙ

<i>Наименование пороков</i>		<i>СТРОГАНАЯ</i>	<i>НЕСТРОГАНАЯ</i>
<b>2. ТРЕЩИНЫ</b>		сквозные пластевые трещины не допускаются; несквозные на лицевой стороне допускаются шириной не более 1,5 мм и суммарной длиной не более 1/5 длины изделия; на нелицевой стороне не учитываются; торцевые трещины с выходом на лицевую пластку изделия допускаются суммарной длиной не более 70 мм	сквозные пластевые трещины не допускаются; несквозные допускаются шириной не более 1,5 мм и суммарной длиной не более 1/2 длины изделия; сквозные торцевые допускаются суммарной длиной не более 100 мм
<b>3. СИНЕВА</b>		допускается не более 20% площади лицевой поверхности изделия	допускается не более 20% общей площади поверхности изделия
<b>4. СЕРДЦЕВИНА</b>		допускается	допускается
<b>5. СМОЛЯНЫЕ КАРМАНЫ</b>		допускаются размерами до 3 мм х 40 мм без ограничений и размерами до 5 мм х 70 мм не более 4 шт. на пог. м	допускаются размерами до 3 мм х 40 мм без ограничений и размерами до 5 мм х 70 мм не более 4 шт. на пог. м

## НОРМЫ ПОРОКОВ ПО СОРТАМ РБД (РЕЙКИ, БРУСКИ, ДОСКИ) СТРОГАНАЯ И НЕСТРОГАНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТВЕННОЙ

<i>Наименование пороков</i>		<i>СТРОГАНАЯ</i>	<i>НЕСТРОГАНАЯ</i>
<b>6. ПРОРОСТЬ</b>		допускается несквозная размером до 5 мм х 50 мм не более 1 шт. на изделие	допускается несквозная размером до 5 мм х 50 мм не более 1 шт. на изделие
<b>7. ЧЕРВОТОЧИНЫ</b>		не допускаются	не допускаются
<b>8. ГНИЛИ</b>		мягкая и трухлявая гниль – не допускаются (требование распространяется на все изделие); твердая гниль допускается в виде пятен и полос не более 20% от площади лицевой поверхности изделия	мягкая и трухлявая гниль – не допускаются (требование распространяется на все изделие); твердая гниль допускается в виде пятен и полос не более 20% от общей площади поверхности изделия
<b>9. НЕПРОСТРОГ</b>		допускается суммарной площадью до 5 % от площади лицевой поверхности изделия; на нелицевой стороне не допускается грязный, темный непрострог; наличие 1ой пиленной стороны на лицевой поверхности изделия не считается непрострогом	не применимо

## НОРМЫ ПОРОКОВ ПО СОРТАМ РБД (РЕЙКИ, БРУСКИ, ДОСКИ) СТРОГАНАЯ И НЕСТРОГАНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ

<i>Наименование пороков</i>		<i>СТРОГАНАЯ</i>	<i>НЕСТРОГАНАЯ</i>
<b>10. СКОЛЫ И ВЫРЫВЫ ПРИ СТРОЖКЕ</b>		допускаются отдельные гладкие глубиной до 2 мм, размером до 30 мм х 30 мм, в количестве не более 1 шт. на пог.м; допускаются несквозные на сучке	не применимо
<b>11. ОБЗОЛ</b>		допускается очищенный от коры размерами: шириной до 6 мм и длиной – до ½ длины изделия	допускается очищенный от коры размерами: шириной до 6 мм и длиной – до ½ длины изделия
<b>12. КОРА</b>		не допускается (требование распространяется на все изделие)	не допускается (требование распространяется на все изделие)



# НОРМЫ ПОРОКОВ ПО СОРТАМ РБД (РЕЙКИ, БРУСКИ, ДОСКИ) СТРОГАНАЯ И НЕСТРОГАНАЯ ПРОДУКЦИЯ ИЗ ЛИСТВЕННОЙ

<i>Наименование пороков</i>		<i>СТРОГАНАЯ</i>	<i>НЕСТРОГАНАЯ</i>
<b>13. ПОКОРОБЛЕННОСТЬ продольная по пласти</b>		допускается со стрелой прогиба кривизны до 10 мм на пог. м	допускается со стрелой прогиба кривизны до 10 мм на пог. м
<b>14. ПОКОРОБЛЕННОСТЬ продольная по кромке</b>		допускается со стрелой прогиба кривизны до 5 мм на пог. м	допускается со стрелой прогиба кривизны до 5 мм на пог. м
<b>15. ПОКОРОБЛЕННОСТЬ поперечная</b>		допускается со стрелой прогиба кривизны: в изделиях шириной до 100 мм не более 1,5 мм, в изделиях шириной более 100 мм до 2,5 мм	допускается со стрелой прогиба кривизны: в изделиях шириной до 100 мм не более 1,5 мм, в изделиях шириной более 100 мм до 2,5 мм